

Tabulka světlostí a síly stěn EN ISO, ASME

Jmenovitá světlost		Vnější průměr (mm)		DIN/EN ISO síla stěny (mm)										ASME síla stěny / ASME Schedule											
DN	INCH	EN ISO	ASME	1	2	3	4	5	5S	10S	10	20	30	40S	STD	40	60	80S	XS	80	100	120	140	160	XXS
15	1/2"	21,3	21,3	1,6	-	2,0	3,2	4,0	1,65	2,11	2,11	-	2,41	2,77	2,77	2,77	-	3,73	3,73	3,73	-	-	-	4,78	7,47
20	3/4"	26,9	26,7	1,6	-	2,3	3,2	4,0	1,65	2,11	2,11	-	2,41	2,87	2,87	2,87	-	3,91	3,91	3,91	-	-	-	5,56	7,82
25	1"	33,7	33,4	2,0	-	2,6	3,2	4,0	1,65	2,77	2,77	-	2,90	3,38	3,38	3,38	-	4,55	4,55	4,55	-	-	-	6,35	9,09
32	1 1/4"	42,4	42,2	2,0	-	2,6	3,6	4,0	1,65	2,77	2,77	-	2,97	3,56	3,56	3,56	-	4,85	4,85	4,85	-	-	-	6,35	9,70
40	1 1/2"	48,3	48,3	2,0	-	2,6	4,0	5,0	1,65	2,77	2,77	-	3,18	3,68	3,68	3,68	-	5,08	5,08	5,08	-	-	-	7,14	10,15
50	2"	60,3	60,3	2,0	-	2,9	4,5	5,6	1,65	2,77	2,77	-	3,18	3,91	3,91	3,91	-	5,54	5,54	5,54	-	-	-	8,74	11,07
65	2 1/2"	76,1	73,0	2,3	-	2,9	5,0	7,1	2,11	3,05	3,05	-	4,78	5,16	5,16	5,16	-	7,01	7,01	7,01	-	-	-	9,53	14,02
80	3"	88,9	88,9	2,3	-	3,2	5,6	8,0	2,11	3,05	3,05	-	4,78	5,49	5,49	5,49	-	7,62	7,62	7,62	-	-	-	11,13	15,24
-	3 1/2"	101,6	101,6	-	-	3,6	-	-	2,11	3,05	3,05	-	4,78	5,74	5,74	5,74	-	8,08	8,08	8,08	-	-	-	-	-
100	4"	114,3	114,3	2,6	-	3,6	6,3	8,8	2,11	3,05	3,05	-	4,78	6,02	6,02	6,02	-	8,56	8,56	8,56	-	11,13	-	13,49	17,12
125	5"	139,7	141,3	2,6	-	4,0	6,3	10,0	2,77	3,40	3,40	-	-	6,55	6,55	6,55	-	9,53	9,53	9,53	-	12,70	-	15,88	19,05
150	6"	168,3	168,3	2,6	4	4,5	7,1	11,0	2,77	3,40	3,40	-	-	7,11	7,11	7,11	-	10,97	10,97	10,97	-	14,27	-	18,26	21,95
200	8"	219,1	219,1	2,9	4,5	6,3	8,0	12,5	2,77	3,76	3,76	6,35	7,04	8,18	8,18	8,18	10,31	12,70	12,70	12,70	15,09	18,26	20,62	23,01	22,23
250	10"	273,0	273,0	2,9	5	6,3	8,8	14,2	3,40	4,19	4,19	6,35	7,80	9,27	9,27	9,27	12,70	12,70	12,70	15,09	18,26	21,44	25,40	28,58	25,40
300	12"	323,9	323,9	2,9	5,6	7,1	10,0	16,0	3,96	4,57	4,57	6,35	8,38	9,53	9,53	10,31	14,27	12,70	12,70	17,48	21,44	25,40	28,58	33,32	25,40
350	14"	355,6	355,6	3,2	5,6	8,0	11,0	17,5	3,96	4,78	6,35	7,92	9,53	-	9,53	11,13	15,09	-	12,70	19,05	23,83	27,79	31,75	35,71	-
400	16"	406,4	406,4	3,2	6,3	8,8	12,5	20,0	4,19	4,78	6,35	7,92	9,53	-	9,53	12,70	16,66	-	12,70	21,44	26,19	30,96	36,53	40,49	-
450	18"	457,2	457,2	4,0	6,3	10,0	14,2	22,2	4,19	4,78	6,35	7,92	11,13	-	9,53	14,27	19,05	-	12,70	23,83	29,36	34,93	39,67	45,24	-
500	20"	508,0	508,0	4,0	6,3	11,0	16,0	25,0	4,78	5,54	6,35	9,53	12,70	-	9,53	15,09	20,62	-	12,70	26,19	32,54	38,10	44,45	50,01	-
550	22"	558,8	558,8	-	-	-	-	-	4,78	5,54	6,35	9,53	12,70	-	9,53	15,87	22,23	-	12,70	28,58	34,93	41,28	47,63	53,98	-
600	24"	609,6	609,6	5,0	6,3	12,5	17,5	30,0	5,54	6,35	6,35	9,53	14,27	-	9,53	17,48	24,61	-	12,70	30,96	38,89	46,02	52,37	59,54	-

Sídlo společnosti:  
AAC PRAGOCCEL s.r.o.  
Jílovská 1167/71a  
142 00 Praha 4

Provozovna a sklady:  
AAC PRAGOCCEL s.r.o  
ul. Jiřího ze Vtelná 1731  
Praha 9 - Horní

Spojení:  
tel.: +420284092339  
fax.: +420284092340  
mob.: +420732777094  
petr.mrnka@pragoccel.cz

